colorificio Colorsard

SCHEDA N° 503

# 4M ACRIL - SIL SAN

## RIVESTIMENTO MURALE ACRIL – SILOSSANICA

**ANTIMUFFA**

**CARATTERISTICHE GENERALI :** **4M ACRIL-SILL** è una finitura murale ad elevata copertura a base di coopolimeri acrilici e resine silossaniche in dispersione acquosa. Possiede un'eccellente resistenza agli alcali ,alle intemperie ed agli agenti atmosferici, una notevole aderenza al supporto,un ottima permeabilità al vapore acqueo unito ad una buona idrorepellenza. Grazie a specifici principi attivi biocidi e additivi antimuffa il prodotto ha una elevata protezione contro alghe, funghi e muffe. Particolarmente indicato dove il supporto necessita un'alta traspirabilità.

**VISCOSITA' :** satinata.

**ESSICAZIONE :**

| | |
|---|---|
| asciutto al tatto | 2 h |
| secco in profondità | 24 h |

**COLORE :** bianco e oltre 220 colori di cartella. Possibilità di personalizzare qualsiasi colore.

**RESA :** 2 mq / Kg. Due mani. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.

**MODALITÀ D'IMPIEGO :** **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, applicare una mano di 4M FONDO ACRIL - SIL, procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

**SU SUPERFICI NUOVE :** Accertarsi che il supporto abbia almeno 30 giorni di stagionatura. Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia, applicare una mano di 4M FONDO ACRIL - SIL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

**APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a + 35°c

**DILUIZIONE :** 20 % con acqua

**CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.

**CONFEZIONI :** contenitori in plt da Kg. 25 e da Kg. 12,5

**COLORIFICIO COLOR.SARD 4M SOC.COOP. A.R.L.**
Z.I. Macchiareddu S.P. 92 – C.P. 22 CASIC – 09032 Assemini (CA)
E - mail : colorsard@tiscali.it www.colorsard.it
Tel/fax 070/247041 – Tel 070247305
P.I. 02834650927