colorificio Colorsard

SCHEDA N° 203

4M SUPERLAVABILE ACRIL - SIL

RIVESTIMENTO MURALE SUPERLAVABILE ACRIL - SILOSSANICO

CARATTERISTICHE GENERALI :

4M SUPERLAVABILE ACRIL-SILL è una idropittura superlavabile traspirante per interni ed esterni al titanio additivata con resine silossaniche , possiede un buon potere coprente accompagnato da un eccezionale lavabilità , resistenza allo sfregamento ed a un eccellente traspirabilità . I particolari polimeri sintetici in emulsione conferiscono al prodotto resistenza allo sfregamento, buona applicabilità e distendibilità.. Particolarmente indicato per pareti interne dove il supporto necessita un'alta traspirabilità. . Il prodotto può essere applicato su vecchie pitture come ad esempio il lavabile tradizionale , ma il risultato migliore si ottiene applicando il prodotto su superfici nuove o verniciate con pitture acril-silossaniche o silossaniche. Ideale come fondo per interni di velature silossaniche. Può essere impiegato anche all'esterno su intonaci civili non particolarmente esposti alle intemperie (sottobalconi, portici, ecc.).

VISCOSITA' : satinata.

ESSICAZIONE :

asciutto al tatto	2 h
secco in profondità	24 h

COLORE : bianco e oltre 220 colori di cartella. Possibilità di personalizzare qualsiasi colore.

RESA : 4 – 5 mq/Lt. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato

MODALITÀ D'IMPIEGO : **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, applicare una mano di 4M FONDO ACRIL - SIL, procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

SU SUPERFICI NUOVE : Accertarsi che il supporto abbia almeno 30 giorni di stagionatura. Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia, applicare una mano di 4M FONDO ACRIL - SIL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

APPLICAZIONE : Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a + 35°c

DILUIZIONE : 20 - 30 % con acqua

CONSERVAZIONE : Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.

CONFEZIONI : contenitori in plt da Lt. 7 e Lt. 14

COLORIFICIO COLOR.SARD 4M SOC.COOP. A.R.L.
Z.I. Macchiareddu S.P. 92 – C.P. 22 CASIC – 09032 Assemini (CA)
E - mail : colorsard@tiscali.it www.colorsard.it
Tel/fax 070/247041 – Tel 070247305
P.I. 02834650927